

PHỤ GIA HÓA ĐẸO CHO VỮA VÀ HỖ TRỢ BƠM VỮA

MÔ TẢ

Congrout A được đóng gói sẵn dạng bột nhằm sử dụng trong việc bơm vữa. Là một hỗn hợp phụ gia đa thành phần, không chứa clorit cho phép giảm tỷ lệ nước/xi măng nhằm làm tăng cường độ của vữa. Đảm bảo độ nở tốt giữa hai bề mặt tiếp xúc được duy trì.

SỬ DỤNG VÀ ƯU ĐIỂM

Congrout A dùng làm vữa rót /bơm cho các ống dẫn cấp có ứng suất trước, các tấm vòng đệm, bê tông vỏ hầm, neo trong đất hoặc đá...

Ưu điểm bao gồm:

- Giảm lượng nước trộn
- Kéo dài thời gian ninh kết, kéo dài độ linh động
- Nở trong thời kỳ còn ở pha lỏng
- Giảm sự tách nước bề mặt và phân tầng
- Cường độ và độ bám dính tốt
- Tăng cường lực cố kết
- Tăng cường tính lưu động
- Chống ăn mòn các ống và dây cáp kim loại

ĐẶC TÍNH

Hình dạng: màu be/ màu nâu sáng dạng bột

Tỷ trọng biểu kiến: khoảng 2.3 kg/lít.

Hàm lượng clorit: không có

Tương thích với các loại xi măng: tương thích với tất cả các loại xi măng portland

Thời gian trương nở: 15 ~ 120 phút

Trương nở: theo tiêu chuẩn ASTM C – 827 độ trương nở khoảng 1 ~ 4% tùy thuộc vào nhiệt độ, liều lượng trộn.

Cường độ: tăng khoảng 15% nhờ giảm tỷ lệ nước xi măng. Hoàn thành với CP110 phần 1:1972 mục 6.12

PHƯƠNG THỨC SỬ DỤNG VÀ THI CÔNG

Thời gian trộn và tỷ lệ nước/xi măng phụ thuộc vào thi công và phạm vi áp dụng. sử dụng các máy trộn cơ khí. Thời gian trộn khoảng 4 phút với tỷ lệ nước/xi măng khoảng 0.35 ~ 0.40 sẽ cho kết quả tốt nhất. Dãy trộn tốt nhất là nước thông thường/**Congrout A**/xi măng.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Congrout A về cơ bản được sử dụng trong các công việc đặc biệt của đồ vữa và ứng lực. **Congrout A** có thể bị chi phối bởi thủ tục trộn, đặc tính của xi măng, lượng nước dùng và nhiệt độ. Chính vì vậy cần phải được thí nghiệm tại hiện trường trước khi sử dụng

Congrout A không nên trộn với xi măng có chứa tro bay.

LIỀU LƯỢNG

Liều lượng dùng khoảng 1.0%~ 2.0% theo trọng lượng của xi măng.

ĐÓNG GÓI

Gói 0.5 kg hoặc bao 15 kg.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ THỜI HẠN SỬ DỤNG

Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Thời hạn sử dụng ít nhất 12 tháng nếu bảo quản nơi khô ráo và không mở bao. Nhiệt độ và độ ẩm cao có thể làm rút ngắn thời hạn sử dụng.

AN TOÀN & SỨC KHỎE

Mang găng tay, kính bảo vệ khi trộn. Nếu bị bắn vào da hoặc vào mắt thì phải rửa nhiều lần với nước sạch **Congrout A** không cháy.

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Bộ phận dịch vụ kỹ thuật của Công Ty Cormix luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị về phương thức sử dụng cho đúng cách sản phẩm của chúng tôi nhằm mang lại sự thuận tiện tối đa cho quý vị .

CHỨNG NHẬN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận bởi



MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Công ty TNHH TM Việt Thái

Trụ sở chính: K81C - Thư Trung – Đằng Lâm – Hải An - HP

Tel : (84) (031) 355 - 8619 / Fax: (84) (031) 3 558 690
Mobile: 0904.093.533 (Ms Nguyen Thi Kieu Chi)

Chi nhánh Hà Nội: Lô 18/1 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Hà Nội

Tel: (84-4) - 3556 2561 / Fax: (84-4) - 3 556 2684
Mobile: 0983 236 541 (Mr Nguyen Truong Giang)

Chi nhánh HCM : Số 82 Phạm Văn Bạch - P15 – Q.Tân Bình - TPHCM

Tel: (84) 08 5427 3371 / Fax: (84) 08 5427 3370
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

Chi nhánh Đà Nẵng: Số 38 Tôn Thất Đạm - Thanh Khê - TP Đà Nẵng

Tel: (84) 0511 3702 089 /Fax: (84) 0511 3712 743
Mobile :091.688.8055 / Nguyễn Hữu Cầu (Mr.)

Email: viethai@chongtham.vn

Website: <http://www.chongtham.vn> ::

www.chongthamco.com

